

Lekolar®

Möbeltyger

I Lekolar´s tygsortiment har vi valt att ha tyger med mycket hög slitstyrka och som är lätta att hålla rena.

Det är de krav som är uppenbara när vi betänker vilken miljö som våra soffor och fåtöljer skall användas i. Det innebär att vi till största delen använder oss av tyger som är gjorda av syntetfibrer.

Ett tygs slitstyrka mäts i Martindale. För att ett tyg skall godkännas som möbelklädsel krävs en slitstyrka på minst 15 000 Martindale. Vid testning av en tygbits slitstyrka placeras den i en maskin som utsätter den för samma typ av slitage som när du sitter i soffan. Resultatet på slitstyrkan anges i det varvantal som uppnåtts efter det att två trådar i det testade tyget gått av. Lekolar AB kräver minst 50 000 Martindale för samtliga tyger i sitt sortiment. Ju högre Martindale, desto högre slitstyrka. Nedan finner ni info om Lekolar´s möbeltyger.

Extreme

100 000 varv Martindale

X2

100 000 varv Martindale

Övriga standardtyger

50 000 varv Martindale

Uppkomst av noppor

Att noppor uppkommer på textilier är något helt naturligt. Efter att ett tyg har blivit vävt går det igenom en efterbehandling med extremt hög värme. Detta för att tyget ska få en komfortabel yta och uppnå stabilitet. Denna process bildar ibland längre filament på tygets yta. Dessa slits oftast bort vid användning men kan ibland bilda noppor.

Ett nytt tyg har alltså en viss del överflödiga fibrer på ytan, men efter en tids användning samlas de ihop och kan då bilda noppor. På ett naturmaterial som ull och bomull märker man inte så mycket av nopporna eftersom de oftast lossnar av sig själva. På blandmaterial med syntetfibrer eller rena syntetmaterial kan däremot nopporna sitta kvar på tyget. Noppor på ett polyestertyg uppkommer oftast då möbeln är ny och beror på att fibern är så stark att nopporna inte lossar av sig självt. Istället kan man då ta bort dem med en noppborttagare.

Även miljön runtomkring, t ex luftfuktighet och statisk uppladdning kan också påverka materialet och slutresultatet. Vi har valt tyger med omsorg för att minimera uppkomsten av noppor. Men eftersom detta är en naturlig reaktion för fibern så går det inte helt att undvika.

Noppbildning kan även påverkas av att man har pläddar och kuddar i soffan, eller helt enkelt när ett annat föremål eller material t.ex. kläder gnuggas/stryks mot sofftyget. Då kan lösa fibrer från dessa fastna i tyget på soffan och bilda noppor. Även damm kan påverka och förstärka det noppiga utseendet ytterligare. Därför är det viktigt att dammsuga sin soffa regelbundet.

Noppor är alltså ingen orsak till reklamation.

Borttagning av noppor

Det är viktigt att man inte rycker, drar eller sliter bort noppan med fingrarna. Då får man endast bort noppan men inte filamentet och därför finns det en större risk att en ny noppa bildas, samt att risken för att trådar dras ur tyget. Istället bör man först dammsuga med hög sugeffekt på hela möbeln mycket noggrant. Detta för att även filamentet som krupit ner i tyget ska resa sig upp. Använd sedan en batteridriven noppmaskin som skär av filamentet. Det är möjligt att man inte lyckas raka av alla dessa filament redan första gången utan att man efter en tids användning får upprepa detta förfarande någon eller några gånger.

Ett tygs förmåga att bilda noppor mäts i måttenheten Pilling. Pilling anges på en skala från 1 till 5, där 5 är bäst. Skalan är exponentiell, vilket innebär att en pilling på 4 är dubbelt så bra som 3. Under testet utsätts tyget för en flerriktad rörelse och gnidning. Efter visst antal gnidningar undersöks tyget och antalet noppor räknas. Detta upprepas i etapper om 500 cykler på upp till 5000 cykler och utvecklingstakten av noppor noteras. Nedan finner ni info om Lekolar's möbeltyger.

Extreme

4 utav 5 på skalan för pilling

X2

4 utav 5 på skalan för pilling

Övriga standardtyger

4 utav 5 på skalan för pilling

FÖRLÄNG SOFFANS LIVSLÄNGD

Smuts och damm försvagar slitstyrkan på tyget och var därför noggrann med att regelbundet dammsuga möbeln, var varsam med munstycket. Har möbeln en avtagbar klädsel så tvättas denna enligt gällande tvättråd. *Samtliga av Lekolar's möbeltyger är tvättbara i 60° C.* För möbler med fast klädsel så rekommenderas att torka med fuktig trasa eller att använda sig av skumtvätt avsedd för stoppmöbler.

Möbler som används ofta kräver god skötsel. Idag använder vi soffan att äta, läsa och sova i m.m. Fet mat, trycksvårta och smuts hjälper till att bryta ner tyget. Kläder med kraftiga fibrer, naglar och grova sömmar ökar slitaget och kan dra ut trådar ur tyget. Nya blåtyger kan färga av sig. Byt plats på dynorna ofta och puffa upp kuddarna för att undvika fula veck, på så sätt fördelas belastningen på klädseln, så att möblerna håller sig vackra längre. Direkt strålning från solljus och värme skadar både textilfibrer och färger. Möbeltyget bleks i större eller mindre grad, och starkare färger är mer känsliga än ljusa färger.

Problem som uppstår pga. oförsiktig behandling är inte reklamationsgrundande.